



## 40-853-xxxx Aplexol Exterior Oil

Versie: 230725

: Speciaal samengestelde watergedragen buiten olie, waardoor minder milieubelastend. Geeft een goede bescherming tegen water, vuil, schimmel en algen op nieuw hout of reeds eerder met olie behandelde ondergrond.

Eigenschappen

: - watergedragen  
- sneldrogend  
- geeft een slijtvast mat oppervlak met natuurlijke uitstraling  
- met UV-bescherming  
- geeft een zeer geringe kleuromslag door ondergrond benatting (natuurlijke uitstraling)  
- voorkomt aanslag en schimmelvorming  
- geschikt voor terrassen, tuinmeubelen, Gevelbekledingen en schuttingen

Verwerkingscondities

: Object- en omgevingstemperatuur niet beneden 13°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%. De houtvochtigheid mag niet boven de 17% zijn. Direct zonlicht en hitte tijdens aanbrengen vermijden. De ondergrond dient volledig schoon en droog te zijn. (Eventueel vooraf reinigen met Aplexol Exterior Cleaner, zie verwerking Aplexol Exterior Cleaner)

Verwerking

: De Aplexol Exterior Oil vooraf goed omroeren en vervolgens in een dunne, egale laag aanbrengen op droog, schoon hout. Laat de olie gedurende max. 5 minuten indringen in het hout. Overtollige olie droogwrijven met katoenen doeken. Als het hout geen verzadigde indruk geeft, deze handelingen herhalen. Het behandelde oppervlak kan na droging eventueel nabehandeld worden met een handpad of machinaal om een hogere slijtvastheid en waterafstotend effect te verkrijgen.

Theoretisch rendement

: 12-15 m<sup>2</sup>/liter

### Anker Stuy

Hellingwal 1  
8407 EM Terwispel  
Nederland

### Telefoon

+31 (0) 513 46 5000

### E-mail

info@ankerstuy.nl

### Website

www.ankerstuy.nl

### Webshop

www.ankerstuyshop.nl

### Handelsregister

01051738

### BTW

NL 0066.02.101B.01

### IBAN

NL89 ABNA 0472 3743 11

### BIC

ABNANL2A

- Droging** : Volledige doordroging : na 24-48 uur tot deze periode het behandelde oppervlak beschermd houden tegen water en lage temperaturen.
- Kleur(en)** : Naast de blanke versie “Naturel” te bestellen in de kleuren: Shale Grey, Maroon, Teak, Cotton White en Intense Black (in kleur het oppervlak na droging goed nawrijven (evt met pad) om afgeven te voorkomen. (Testen op afgeven alvorens in gebruik te nemen!), eventueel met Naturel nabehandelen). Om vergrijzing grotendeels tegen te gaan adviseren wij altijd eerst een kleur toe te passen.
- Opmerkingen** : Aplexol Exterior Oil kan niet gelijktijdig met lichtontvlambare materialen zoals Nitro Cellulose lakken of Nitro Cellulose lakbeitsen verwerkt worden i.v.m. zelfontbranding. Gebruikte doeken uithangen en laten drogen alvorens ze af te voeren in de daarvoor geschikte container (of doeken onder water bewaren).
- Opslag** : Aplexol Exterior Oil is bij een vakkundige opslag minimaal 12 maanden houdbaar. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
- Veiligheidsaspecten** : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Gevarenklasse (vervoer)** : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.