



## 40-8711-XXXX Aplexol Hardwax Rapid Color

- Versie 211110 : een kunstharslak, kunstharsolie.
- Voornaamste kenmerken : - natuurlijke matte uitstraling  
- goede slijtvastheid  
- geringe filmvorming  
- goede hechting.  
- snelle droging
- Toepassing : - toepassing met name in de houten meubelindustrie, interieurbouw, trappen en vloeren (in 2 laag systeem).
- Kleur(en) : In 9 standaardkleuren Tree Bark, Autumn Storm, Morning Dove, Frosted White, Cloudy White, Moss Tide, Deep Erth, City Shadow en Warm Oak. Overige kleuren op aanvraag , in te kleuren met de standaard Anker Stuy/Heidelberg Mengpasta's 40-3650, met uitzondering van wit (hiervoor kan de 40-3650-9901 toegepast worden).

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Droging : na ca. 4-5 uren droging – schuurbaar (korrel 240-320) \*
- \* e.e.a. is afhankelijk van temperatuur en lucht verplaatsing
- Hechting : goed
- Vlampunt : 42°C
- Verwerking : bekerspuit, kwast, roller.
- Verwerkingscondities : object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%. Zorg voor voldoende luchtcirculatie. Na gebruik de verpakking goed sluiten, zodat er geen lucht bij kan komen.
- Aanbevolen laagdikte en verwerking : Voor gebruik zeer goed omroeren. De Aplexol Hardwax Rapid Color na opbrengst goed in de nerf poetsen/navegen tot het gewenste resultaat. Opbrengst ca. 40-60 gr/m<sup>2</sup> per laag. Na 4-5 uren droging, voorzichtig opschuren met een vlies en afwerken met 1 laag Aplexol Hardwax Rapid Matt. Wij adviseren bij exotische houtsoorten vooraf een proef op te zetten om het gewenste resultaat te kunnen beoordelen.

Verduunning	:	eventueel max 15% Aplexol Dry Slow 40- 980-0011
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 6 maanden.
Reiniging gereedschap	:	Aplexol Tool Purifier 40-980-0300
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep C: > 300 gram VOS per liter
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.
Opmerking	:	<p>Aplexol Hardwax Rapid Color kan niet gelijktijdig met licht ontvlambare materialen zoals Nitro Cellulose lakken of Nitro Cellulose lakbeitsen verwerkt worden i.v.m. zelfontbranding.</p> <p>Gebruikte doeken uithangen en laten drogen alvorens ze af te voeren in de daarvoor geschikte container. (of doeken onder water bewaren).</p> <p>Op donker gebeitste ondergronden mag eventueel 5% (20:1) PUR/Cryl Harder 40-600-0626 worden toegevoegd aan het basis materiaal. Dit verbetert de hechting en zal een iets hogere glans geven. Aangemaakt materiaal direct opwerken.</p>
Onderhoud	:	voor regelmatig onderhoud speciaal voor trappen en vloeren wordt Premium Pflege Öl 0162000105 geadviseerd.
Eisen	:	het product voldoet aan de strenge eisen zoals gesteld in: DIN68861 deel 1 (chemicaliën bestendigheid).

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.