



40-872-0100 Apexol Hardwax Ease

Versie 190827 : Hoogwaardige houtveredeling, als oliewascombinatie van nagenoeg natuurlijke grondstoffen zoals plantaardige oliën en wax componenten.

Voornaamste kenmerken :

- mooie matte uitstraling
- goede slijtvastheid
- geringe filmvorming
- goede hechting
- gemakkelijk verwerkbaar, speciaal ingesteld voor handverwerking
- hoog vaste stofgehalte

Toepassing : - toepassing met name in de houten meubelindustrie, interieurbouw, trappen en vloeren (in 2 of 3 laag systeem).

Kleur(en) : transparant

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Droging : na ca.5-8 uren droging – schuurbaar (korrel 320) *

* e.e.a is afhankelijk van temperatuur en luchtverplaatsing

Hechting : goed

Vlampunt : 65°C

Verwerking : Kwast, roller, doek

Verwerkingscondities : object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%. Zorg voor voldoende luchtcirculatie. Na gebruik de verpakking goed sluiten, zodat er geen lucht bij kan komen.

Aanbevolen laagdikte en verwerking : Voor gebruik zeer goed omroeren.
Bij grofporig hout de Apexol Hardwax Ease na opbrengst goed in de nerf inpoetsen.
Opbrengst ca. 25-40 gr/m² per laag.
Na 5-8 uren droging, schuren korrel 320 en afwerken met 1 laag Apexol Hardwax Ease .
Wij adviseren bij exotische houtsoorten vooraf een proef op te zetten om het gewenste resultaat te kunnen beoordelen.



Verdunning	:	eventueel max 15% Apexol Dry Slow 40- 980-0011
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 6 maanden.
Reiniging gereedschap	:	Apexol Tool Purifier 40-980-0300
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep F: > 300 gram VOS per liter
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.
Opmerking	:	Apexol Hardwax Ease kan niet gelijktijdig met licht ontvlambare materialen zoals Nitro Cellulose lakken of Nitro Cellulose lakbeitsen verwerkt worden i.v.m. zelfontbranding. Gebruikte doeken uithangen en laten drogen alvorens ze af te voeren in de daarvoor geschikte container. (of doeken onder water bewaren).
Onderhoud	:	voor regelmatig onderhoud speciaal voor trappen en vloeren wordt Apexol Multi Maintenance 40-870-0154 geadviseerd.
Eisen	:	het product voldoet aan de strenge eisen zoals gesteld in: DIN68861 deel 1 (chemicaliën bestendigheid). § 31 LFGB (German Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch)

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

