

## 40-990-0629 Glaslaktoevoeging

- Versie: 230725 : Glaslaktoevoeging is een lakadditief om de standaard 2 componenten Kleurlak geschikt te maken voor toepassing op o.a. glas.
- Eigenschappen : Door toevoeging van de Glaslaktoevoeging aan de PUR Color Kleurlak wordt de hechting op glas (en diverse kunststoffen) nog meer verhoogd.
- Verwerking : Glaslaktoevoeging, 5% gew. toevoegen aan PUR Color Kleurlak 40-612-xxxx. Het geheel goed mengen. Vervolgens Verharder 40-600-0626 toevoegen in een verhouding van 5:1 gew. (Lak: Harder). Het geheel goed omroeren. De lak op juiste viscositeit brengen met de daarvoor geschikte Verdunning.
- Opslag : Glaslaktoevoeging is bij een vakkundige opslag minimaal 6 maanden houdbaar. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
- Vlampunt : > 21°C
- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

Opmerking: Op speciale glassoorten kan het noodzakelijk zijn om na reiniging van het glas, eerst een hechtprimer aan te brengen. Glasprimer 40-990-0627 dun aanbrengen met een doek of bekerspuit. (nevelend huiddun aanbrengen tot ca. 30 gr/m<sup>2</sup>) Droging ca. 3 minuten bij 20 graden Celcius Vervolgens kan deze (zonder schuren) afgewerkt worden met PUR Color Kleurlak met Glaslaktoevoeging en Verharder.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.



**Anker Stuy**

Hellingwal 1  
8407 EM Terwispel  
Nederland

**Telefoon**

+31 (0) 513 46 5000

**E-mail**

info@ankerstuy.nl

**Website**

[www.ankerstuy.nl](http://www.ankerstuy.nl)

**Webshop**

[www.ankerstuyshop.nl](http://www.ankerstuyshop.nl)

**Handelsregister**

01051738

**BTW**

NL 0066.02.101B.01

**IBAN**

NL89 ABNA 0472 3743 11

**BIC**

ABNANL2A