



16-0221 Ankolux Aqua Woodcoat

Versie 231012 : een watergedragen penetrerende filmvormende beits voor buiten op basis van alkydemulsie.

Voornaamste kenmerken : - gemakkelijke verwerking;
- goede droging en doordroging;
- transparant gekleurd (met UV filter);
- filmvormend, vochtregulerend;
- zeer goede buitenduurzaamheid.

Toepassing : als duurzame afwerking op naald- en loofhout soorten, voor buiten. Voor zowel nieuwbouw als onderhoud.

Kleur(en) : Dekkend, standaard transparante houtkleuren.

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Volume % vaste stof : ca. 36%.

Dichtheid (S.G.) : ca. 1,01 gram/cm³.

Glans : zijdemat

Glansgraad : ca. 20 GU (60°)

Afleveringsviscositeit : ca. 4 - 5 d' Pa's

Droging : - stofdroog : ca. 1 uur;
- kleefvrij : ca. 2 uur;
- overschilderbaar : ca. 3 uur.

* De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lagere temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.

Elasticiteit : zeer goed > 10 mm.

Hechting : op een droge, schone, stof- en vetvrije ondergrond: goed.

Verdunning : water.

Verwerkingstemperatuur : niet verwerken bij een omgevings- en objecttemperatuur beneden 8°C en een maximale R.V. van 85%.



Systemopbouw	: <u>glad geschaafde delen:</u> 3 lagen Ankolux Aqua Woodcoat.
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 12 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 35 µm	: ca. 10 m ² /liter.
Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Opmerking	: Voor gebruik goed oproeren! Niet in volle zon verwerken.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

