



## **17-0544 Sychro-Unicoat (spuitkwaliteit)**

- Versie 190507 : een niet vergelende, waterverdunbare coating voor binnen met superieure hechtingseigenschappen
- Samenstellingsindicatie : bindmiddel : speciale acrylaat-dispersie
- Voornaamste kenmerken :
  - superieure hechting
  - niet vergelend
  - waterverdundbaar
  - snel drogend
  - onbrandbaar
  - minder milieubelastend
  - brede overschilderbaarheid
  - onverzeepbaar
- Toepassing :
  - als 1-pot systeem op diverse moeilijk hechtende ondergronden zoals verzinkt staal, trespas, aluminium, polysysteem, polynorm en multipaint
  - tevens als grondlaag op cementhoudend cq. vormvast plaatmateriaal (bij voorkeur onbehandeld) indien direct wordt overgeschilderd met Ankolux Aqua Basis ook geschikt voor buitentoepassing.
  - als 1 potsysteem waar wit ook wit moet blijven op vrijwel elke ondergrond.
- Kleur(en) : diverse kleuren

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : ca. 40%
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,3
- Glans : zijdemat
- Afleveringsviscositeit : 12-13 d' Pa's



Droging : - stofdroog : ca. 30 minuten  
- kleefvrij : ca. 1 uur  
- overschilderbaar : ca. 3-4 uur  
- hanteerbaar : ca. 1-2 uur

(een en ander indien voldoende luchtverplaatsing.  
minimaal 0,3 m/sec)

Hechting : op een schone, vetvrije ondergrond: uitstekend.

Vlampunt : geen

Verdunning : water

Verwerking : kwast, roller, (airless speciale kwaliteit) spuit.

Instructies voor gebruik : airless

Tip/Nozzle	In (ches)	mm.
11	0,011	0,28
13	0,013	0,33
15	0,015	0,38

N.B. e.e.a. afhankelijk van de kleur en grootte van  
het object en de houtstructuur

Spuitdruk : 100-150 bar  
Filter : 60 mesh  
Temperatuur van verf : minimaal 10°C

Verwerkingstemperatuur : object- en omgevingstemperatuur niet beneden 8°C  
en de maximale R.V. niet boven 85%.

Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking op een koele en  
vorstvrije plaats, 6 maanden.

Theoretisch rendement bij  
droge laagdikte van 40 Mu : 10 m<sup>2</sup>/liter

Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

VOS gehalte : Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling,  
< 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.

Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.



Bijzonderheden

: zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

