



17-0631 Hydrolux Singlecoat

- Versie 141021 : een hoogwaardige watergedragen industriële voorlak voor buiten op basis van een Tri-Cryl technologie
- Voornaamste kenmerken :
 - in één laag toe te passen als voorlak
 - zeer snelle droging
 - in een laag tot 400 µm nat aan te brengen
 - goede vloei
 - UV bestendig
 - niet vergelend
 - SKH KOMO® goedkeuring nr. 33155 (BRL 0817)
 - geforceerde droging mogelijk met minimale doorlooptijd van 27 uur.
 - overschilderbaar met diverse watergedragen systemen en alkydharsverven** overleg met leverancier
- Toepassing : als duurzame verspuitbare voorlak voor toepassing in een met een droge laagdikte van 110 µm
- Kleur(en) : diverse kleuren
- Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.
- Volume % vaste stof : ca. 38%
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,22 g/cm³ (wit)
- Afleveringsviscositeit : 12 d' Pa's (Poises)
- Glans : semi gloss 40-50 GU (60°C)
- Droging :
 - stofdroog : 1 uur
 - kleefvrij : 1,5 uur
 - hanteerbaar : 2 uur
 - overspuitbaar : 3 uur
- N.B. droging is mede sterk afhankelijk van een goede luchtcirculatie. Een geforceerde droging middels (K)IR heeft een sterke positieve invloed op de droging.
- Dekking : goed
- Hechting : op een droge, stof- en vetvrije ondergrond: goed.



