

WERKSHEMA BARNWOOD SILVER EFFECT

Producten:

1. Aquanyl Grondbeits Zwart, 40-285-9005
2. Aqua Barnwood Silver Pasta, 40-285-72454
3. Nano PUR Systeemlak Blank, 40-6200-0040

Verwerking:

- Ondergrond geborsteld vurenhout.
- Maak de ondergrond stofvrij
- De Aquanyl Grondbeits 40-285-9005 opbrengen met beitskwast en zeer goed in de houtporeën aanbrengen.
- Drogen ca. 3-4 uren.
- Licht tussenschuren korrel P400
- Maak de ondergrond stofvrij
- Aqua Barnwood Silver Pasta, 40-285-72454 ruim aanbrengen en egaal verdelen.
- Kort laten aantrekken en met doek uitpoetsen
- Drogen ca. 3-4 uren.
- Afwerking met 1 á 2 lagen Nano PUR Systeemlak Blank, 40-6200-0040

Voor exterieur (en uiteraard ook voor interieur) toepassing kan in plaats van de Nano PUR Systeemlak Blank, 40-6200-0040 eventueel de Aplexol Hardwax Ease, 40-872-0100 worden toegepast.

Speciale aandacht voor:

De producten, met name de Aqua Barnwood Silver Pasta, 40-285-72454 zeer goed roeren voor gebruik.

Hout is een natuurproduct en kan verschillen in kleur en inhoudsstoffen, controleer daarom vooraf altijd op een proefstaal met het laksysteem of het gewenste resultaat is behaald.

Eventueel gebruikte Hardwax doeken uithangen en laten drogen alvorens ze af te voeren in de daarvoor geschikte container.

