

WERKSHEMA DEKKEND GEVULD ZIJDEGLANS Anker-top Aqua Acryl

Voor MDF en van Folie voorzien meubelplaat.

Producten

1. Anker-top Aqua Vulgrond wit 7150-9910
2. Anker-top Aqua Acryl PU Color HB in de gewenste kleur 7153-kleur.

Vorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

Verwerkingsvoorschrift

Een eerste grondlaag aanbrengen met Anker-top Aqua Vulgrond wit 7150-9910

Opbrengst 150-250 gr per m²

Na droging (minimaal 3 uur, bij voorkeur overnacht) de grondlaag schuren met schuurpapier P.280 en stofvrij maken.

Hierna eventueel een tweede laag Anker-top Aqua Vulgrond wit 7150-9910

aanbrengen (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)

Opbrengst 150-250 gr per m².

Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) schuren met schuurpapier P320-400 en stofvrij maken.

Hierna afwerken met een laag Anker-top Aqua Acryl Acryl PU Color HB in de gewenste kleur 7153-kleur.

Opbrengst ca. 120 gr per m²

Let op:

Voor badkamer meubels of objecten die langdurig in vochtige ruimtes verkeren, adviseren wij in plaats van de Anker-top Aqua Vulgrond wit 7150-9910 het MDF te isoleren met de Aqua Pur 2K Vulgrond wit 765-9902 (mengverhouding 10:1/lak-Aqua Harder 760-0005)

Voor toepassing op delen die in aanraking komen met veelvuldig water of alcohol (bijv. tafelbladen, bar, balie etc.) kan de chemicaliën bestendigheid van de Anker-top Aqua Acryl PU Color HB verbeterd worden door toevoeging van 5-10% Aqua Pur Harder (met harder is er een beperkte potlife van ca. 2 uren)

De watergedragen lakken eventueel 1-3 % verdunnen met Aqua Verdunning 970-0001. Hierdoor blijft de snelle droging en geringe opruwing van de vezel.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient echter de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

