

## **WERKSHEMA DEKKEND GEVULD ZIJDEGLANS OP MDF (COMPAKTVULLER)**

Voor MDF en van Folie voorzien meubelplaat.

### **Producten**

1. Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029 . (Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626)
2. Cryl 2K Compaktvuller 6450-9901 (Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626)
3. PUR Color Kleurlak 612 in de gewenste kleur.  
Mengverhouding 5:1 met verharder 600-0626

### **Vorbereiding**

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

### **Verwerkingsvoorschrift**

Frees- of kopse kanten eventueel isoleren met de Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029 Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626 en 20% Verdund met PUR/Cryl Verdunning 960-0102 (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)

Vervolgens een eerste grondlaag aanbrengen met Cryl 2K Compaktvuller 6450-9901 Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626  
Opbrengst 150-250 gr per m2

Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) de grondlaag schuren met schuurpapier P.280 en stofvrij maken.

Hierna eventueel een tweede laag Cryl 2K Compaktvuller 6450-9901 aanbrengen (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)  
Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626 Opbrengst 150-250 gr per m2.

Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) schuren met schuurpapier P320-400 en stofvrij maken.

Hierna afwerken met een laag PUR Color Kleurlak 612 in de gewenste kleur.  
Mengverhouding 5:1 met verharder 600-0626  
Opbrengst ca. 120 gr per m2

