

WERKSHEMA DEKKEND GEVULD ZIJDEGLANS (LM)

Voor MDF en van Folie voorzien meubelplaat.

Producten

1. Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029. (Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626)
2. PUR Vulvoorlak 645-9901 (Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626)
3. PUR Color Kleurlak 612 in de gewenste kleur.
Mengverhouding 5:1 met verharder 600-0626

Vorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

Verwerkingsvoorschrift

Frees- of kopse kanten eventueel isoleren met de Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029 Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626 en 20% Verdund met PUR/Cryl Verdunning 960-0102 (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)

Vervolgens een eerste grondlaag aanbrengen met PUR Vulvoorlak 645-9901 Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626
Opbrengst 150-250 gr per m²

Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) de grondlaag schuren met schuurpapier P.280 en stofvrij maken.

Hierna eventueel een tweede laag PUR Vulvoorlak 645-9901 aanbrengen (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)
Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626 Opbrengst 150-250 gr per m².

Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) schuren met schuurpapier P320-400 en stofvrij maken.

Hierna afwerken met een laag PUR Color Kleurlak 612 in de gewenste kleur.
Mengverhouding 5:1 met verharder 600-0626
Opbrengst ca. 120 gr per m²

