

WERKSCHEMA voor de behandeling van nieuw en al eerder geolied buitenhout zoals meubels, terrassen, schuttingen, tuinhuizen etc.

Producten:

1. Aplexol Exterior Cleaner 40-852-0001
2. Aplexol Exterior Oil 40-853-xxxx

Vorbereiding:

De object- en omgevingstemperatuur mag tijdens verwerking en droging niet beneden 13°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85% zijn.

De houtvochtigheid mag niet hoger dan 17% zijn.

Direct zonlicht en hitte tijdens aanbrengen vermijden.

De ondergrond dient volledig schoon en droog te zijn.

(Eventueel vooraf reinigen met Aplexol Exterior Cleaner, zie verwerking Aplexol Exterior Cleaner)

Verwerking:

- De Aplexol Exterior Oil vooraf goed omroeren.
- Vervolgens in een dunne, egale laag aanbrengen op droog, schoon hout.
- Laat de olie gedurende max. 5 minuten indringen in het hout.
- Overtollige olie droogwrijven met katoenen doeken.
- Indien het hout geen verzadigde indruk geeft, deze handelingen herhalen.
- Het behandelde oppervlak kan na droging eventueel nabehandeld worden met een handpad of machinaal om een hogere slijtvastheid te verkrijgen.
- Reinig het gereedschap met warm water.

Opmerkingen:

- De doorharding van Aplexol Exterior Oil is ca. 24 tot 48 uur, afhankelijk van weercondities en temperatuur. Het hout mag tijdens deze periode niet blootgesteld worden aan water.
- Aplexol Exterior Oil kan niet gelijktijdig met lichtontvlambare materialen zoals Nitro Cellulose lakken of Nitro Cellulose lakbeitsen verwerkt worden i.v.m. zelfontbranding. Gebruikte doeken uithangen en laten drogen alvorens ze af te voeren in de daarvoor geschikte container. (of doeken onder water bewaren).

