

WERKSHEMA ROESTEFFECT OPLOSMIDDELHOUDEND

Voor o.a. MDF en van Folie voorzien meubelplaat.

Producten

- PUR Vulvoorlak 645-9005 (Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600 0626) of Pur 2K Grondlak Blank met 15% Mengkleur 40-3650-1317 Oxydrood (Mengverhouding 10 : 1 met verharder 600-0626)
- PUR Staaleffectlak 40-650-7500 (Mengverhouding 10 : 1 met verharder 600-0626)
- Ankolux Roestactivator 11-4081
- Cryl Fixeerlak 40-620-0500 (Mengverhouding 10 : 1 met verharder 600 0626)
- Speciaal Verdunning 960-0103
- PUR/Cryl Harder 40-600-0626

Vorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

Verwerkingsvoorschrift

Frees- of kopse kanten eventueel isoleren met de Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029 Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626 en 20% Verdund met PUR/Cryl Verdunning 960-0102 (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat).

Vervolgens een grondlaag aanbrengen met PUR Vulvoorlak 645-9005 Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626 of Pur 2K Grondlak Blank met 15% Mengkleur 40-3650-1317 Oxydrood Mengverhouding 10 : 1 met verharder 600-0626
Opbrengst ca. 160 gr per m²

Opmerking:

Om in latere schuurfase probleem met doorschuren te camoufleren wordt de zwarte Grondlak geadviseerd. (40-645-9005). Eventuele doorschuurplekken vallen dan minder op in het geheel. (Nog beter is eventueel de Blanke Grondlak 15% inkleuren met de Mengpasta Oxydrood).

Na droging (minimaal 4 uur, bij voorkeur overnacht) de grondlaag schuren met schuurpapier P240 en stofvrij maken.

Hierna eventueel een tweede laag Grondlak aanbrengen (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat).



Na droging (minimaal 4 uur, bij voorkeur overnacht) schuren met schuurpapier P240 en stofvrij maken.

Hierna afwerken met een laag Pur Staaleffectlak 40-650-7500

Mengverhouding 10 : 1 met verharder 600-0626

Opbrengst minimaal 250 gr per m²

Opmerking:

De lak vooraf zeer goed omroeren, na toevoeging verharder, wederom goed omroeren en na toevoeging van verdunning wederom het gehele mengsel zeer goed omroeren!

Om een mooi gevloeid oppervlak te verkrijgen 5-10% verdunnen met Speciaal Verdunning 960-0103.

Na overnacht droging het gehele oppervlak zeer goed machinaal schuren (korrel 120-180), zodat het uiterlijk lijkt op kaal (gestraald)staal.

Vervolgens Ankolux Roestactivator 11-4081 met de kwast ruim aanbrengen en laten verdampen.

Overnacht drogen.

Afwerking met 1 laag Cryl Fixeerlak 40-620-0500 en na ca. 15 minuten droging nog 1 laag Cryl Fixeerlak 40-620-0500 aanbrengen.

Mengverhouding 10:1 Harder 40-600-0626

Opbrengst 60-80 gr per m² per laag

De Lak niet verdunnen.

Droging overnacht.

Opmerking:

Het Roesteffectsysteem is bedoeld voor decoratieve doeleinden voor gebruik in interieur.

Indien het systeem wordt gebruikt voor delen die aan chemische- of mechanische belasting onderhevig zijn, adviseren wij minimaal 1 a 2 lagen Blanke Lak (Bijv. Nano PUR Systeemplak Blank Stompmat) toe te passen. Dit bij bijvoorbeeld in het geval van tafelbladen e.d.

