

WERKSCHEMA TRANSPARANT GEKLEURD (LM BEITS) NANO PUR

Voor massief en gefineerd hout zoals, eiken, beuken, noten, mahonie e.d.

Producten

1. LM kleurbeits 2170
2. Nano Pur Systeemlak 620X-0040. (Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626)

Vorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

Verwerkingsvoorschrift

De LM kleurbeits 2170 in de gewenste kleur opbrengen d.m.v. spuiten of beitskwast en afhankelijk van gewenst resultaat egaal navegen.

Laten drogen voor het aanbrengen van blanke lak.

Vervolgens een eerste laklaag aanbrengen met Nano Pur Systeemlak 620X-0040.
Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626.
Opbrengst ca. 120 gram per m².

Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) de laklaag schuren met schuurpapier P280 – P320 en stofvrij maken.

Hierna afwerken met een tweede laag Nano Pur Systeemlak 620X-0040.
Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626.
Opbrengst ca. 120 gram per m²

