

WERKSHEMA TRANSPARANT GEKLEURD (WATERBEITS) ANKER-TOP AQUA ACRYL

Voor massief en gefineerd hout zoals, eiken, beuken, essen, grenen, vuren e.d.

Producten

1. Aquanyl Beits 2900
2. Anker-top Aqua Acryl PU Lak Blank 710X-0001.

Vorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

Verwerkingsvoorschrift

De Aquanyl Beits 2900 in de gewenste kleur opbrengen d.m.v. spuiten (fijnporig hout zoals beuken, Ahorn) of beitskwast en afhankelijk van gewenst resultaat egaal navegen (grofporig hout).

Laten drogen voor het aanbrengen van blanke lak (ca. 2 uren).

Vervolgens een eerste laklaag aanbrengen met Anker-top Aqua Acryl PU Lak Blank 710X-0001.

Opbrengst ca. 100 gram per m².

Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) de laklaag schuren met schuurpapier P280 – P320 en stofvrij maken.

Hierna afwerken met een tweede laag Anker-top Aqua Acryl PU Lak Blank 710X-0001.

Opbrengst ca. 100 gram per m²

Let op:

Op houtsoorten met inhoudsstoffen, Aquanyl beits eerst testen op mogelijke activering van inhoudsstoffen (bijv. eiken en looizuur). Als een reactie ontstaat en verkleuring van de beits veroorzaakt is het beter een oplosmiddelhoudende beits toe te passen (LM Kleurbeits 2170-kleur)

Voor toepassing op delen die in aanraking komen met veelvuldig water of alcohol (bijv. tafelbladen, bar, balie etc.) kan de chemicaliën bestendigheid van de Anker-top Aqua Acryl PU Lak Blank 710X-0001 verbeterd worden door toevoeging van 5-10% Aqua Pur Harder (met harder is er een beperkte potlife van ca. 2 uren)

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient echter de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

