



39-63239-0001 ASC 2K Hoogglans Lak Blank 63239

Versie 230711	:	een oplosmiddelhoudend hoogglanzende blanke lak op basis van Acrylaat polyurethaan.
Voornaamste kenmerken	:	<ul style="list-style-type: none">- niet vergelend- bestand tegen water en diverse chemicaliën oliën, vetten en schoonmaakmiddelen- zeer goed reinigbaar- slag-, stoot- en slijtvast- uitstekende vloeiing- hoge glans- prima hechting op geschikte grondlagen- polijstbaar (na 48-72 uren)
Toepassing	:	<ul style="list-style-type: none">- als hoogglanzende afwerklaag, welke niet vergeelt, in systemen op voorbehandeld hout voor binnen
Kleur(en)	:	blank

Technische gegevens bij 20°C en 65% R.V.

Vaste stof	:	ca. 42%
Dichtheid (S.G.)	:	0,98 kg/dm ³
Glans	:	hoogglans
Viscositeit	:	ca. 25 sec. Ford Cup 4 (na menging met harder ca 20 sec. Ford Cup 4)
Vlampunt	:	< 21°C
Mengverhouding (vol. en gew.)	:	component A: 2 delen component B: 1 deel harder (Harder H3910)
Potlife	:	ca. 5 uur gemengd product bij 20°C
Verwerking	:	sputten (bekerpistool, airmix, airless)
Verwerkingstemperatuur	:	18-30°C, R.V. max. 85%

- Verwerkingsgegevens
- luchtspuit
- :
- druk : 2,5 – 3 bar
 - opening : 1,6 – 1,8 mm
 - verdunning : Verdunning 960-0102 (ca. 0-10%)
- Menginstructie
- :
- component B toevoegen aan component A. Het geheel roeren tot een homogeen mengsel, daarna kan zonodig verdunning worden toegevoegd om een goede verwerkingsviscositeit te bereiken
- Systeemopbouw
- :
- Grondlaag:
opbouw meerdere lagen met 2K Grondlak Blank, tot een gesloten oppervlak is verkregen. Tussen de lagen overnacht schuren met schuurpapier minimaal Korrel 400.
- Afwerklaag:
Na minimaal 48 uren droging van de laatste laag Grondlak schuren korrel 400 (minimaal) en afwerken met 2 lagen ASC Cryl 2K Hoogglans Lak Blank 63239 nat in nat (ca. 10 min. Tussendrogen)
- Voorzorgsmaatregelen
- :
- tijdens verwerking en droging zorgen voor voldoende ventilatie. Vermijd huidcontact door gebruik te maken van de geëigende beschermmid- delen zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel, voorschoten, beschermende crèmes e.d.
Niet verwerken bij open vuur.
Alleen spuiten in een goed geventileerde ruimte. Gebruik indien nodig een geschikt masker.
Zie tevens de aanwijzingen op de verpakking.
- De gebruiksklare verf kan een irriterende werking hebben op het slijmvlies, in het bijzonder op de ademhalingsorganen, en over-gevoeligheidsreacties veroorzaken. Bij inademen van damp of spuitnevel bestaat gevaar voor sensibilisering. Bij het werken met deze verf dienen alle voorzorgsmaatregelen, die voor oplosmiddelen bevattende verven worden voorgeschreven, zorgvuldig in acht te worden genomen. In het bijzonder moet inademen van damp of spuitnevel worden vermeden. Personen die lijden aan een allergie, astma of chronische aandoeningen van de luchtwegen mogen niet bij het werken met deze verf worden betrokken.
- Houdbaarheid
- :
- in goed gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, minimaal 12 maanden.
- Aanbevolen laagdikte
- :
- ca. 120-130 gr/m² per laag

Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad
VOS gehalte	:	Groep C: > 300 gram VOS per liter
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie. Voor de verwerking eerst het veiligheidsinformatieblad lezen.
Polijsten	:	na ca. 48-72 uren
Eisen	:	de lak voldoet aan de strenge eisen zoals gesteld in: DIN68861 deel 1 (chemicaliën bestendigheid)

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.