



39-74210-0001 ASC-H PUR Aflak Natuurmat Anti-Scratch 74210

Versie 230711 : een lichtechte, watergedragen, 2 componenten blanke lak voor binnen met zeer natuurlijke uitstraling.

Voornaamste kenmerken :

- geringe opvezeling
- uitermate goede krasvastheid en zeer goede weerstand tegen "opglimmen"
- minder milieubelastend
- niet vergelend
- geschikt voor oppervlakken die in contact komen met voedsel. (geen certificaat)
- reukarm
- uitstekende chemicaliën bestendigheid

Toepassing :

- toepassing met name in de meubelindustrie en interieurbouw met name waar een mooie, elegante zeer matte uitstraling wordt gevraagd.
- Prachtige natuurlijke uitstraling van onbehandeld hout, maar met een uitstekende chemicaliën en mechanische bescherming.

Kleur(en) : blank

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Dichtheid (S.G.) : 1,04 kg/dm³

Vaste stof : 31%

pH : 7-8

Hardheid : 3H (potloodhardheid ISO 15184)
3N (Duro meter ISO 1518)

Glans : natuurmat

Viscositeit : ca. 70-110 sec. FordCup 4

Mengverhouding (vol. en gew.) : component A: 5 delen
component B: 1 deel harder H7491

Menginstructie : component B toevoegen aan component A. Het geheel mengen (liefst met automatische roerder) tot een homogeen mengsel, daarna 10-15 min. laten staan (ontschuimen) het mengsel heeft dan de juiste verwerkingsviscositeit bereikt.

Potlife	:	ca. 2-3 uur gemengd product bij 20°C
Droging	:	- stofdroog : ca. 30 minuten - kleefvrij : ca. 180 minuten
Hechting	:	klasse 0-1, op kaal hout
Verwerking	:	spuiten.
Verwerkingscondities	:	object- en omgevingstemperatuur tussen 20-30°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 40-60%.
Verwerkingsgegevens	:	
- bekerspuit	-	druk: 2,5-3 bar opening: 1,8-2,0 mm verdunding: 0-3% Aqua Verdunning 970-0001 of water
-airmix	-	opening : 0,23-0,28 mm materiaaldruk : 60-100 bar luchtdruk : 1,5-2,5 bar verdunding : 0-3% Aqua Verdunning 970-0001 of water
Reinigen gereedschap	:	Hydro reinigingsconcentraat 40-990-0726 (10- 30% in water)
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 12 maanden.
Aanbevolen laagdikte	:	ca. 80-100 gr/m ² per laag
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.