



## **40-7100-0001 Anker-top Acryl PU lak Natuurmat**

- Versie 230725 : een lichtechte, watergedragen, blanke lak voor binnen, die na uitharding nagenoeg de krasvaste eigenschappen van een 2K lak bezit.
- Samenstellingsindicatie : bindmiddel : combinatie van PU acrylaatdispersies
- Voornaamste kenmerken : - geringe opvezeling  
- mooie houttekening  
- minder milieubelastend  
- sneldrogend  
- goed stapelbaar (overnacht)  
- reukarm  
- goede krasvastheid
- Toepassing : - toepassing met name in de meubelindustrie en interieurbouw.  
- als blanke stapellak op diverse houten onderdelen
- \* kan 10% Aqua Pur Harder 760-0005 (potlife dan ca. 2-3 uren bij 20gr C) toegevoegd worden.
- Kleur(en) : blank
- Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.
- Dichtheid (S.G.) : 1,01 kg/dm<sup>3</sup>
- Vaste stof : 31%
- Glans : natuurmat
- Afleveringsviscositeit : ca. 120 sec. DinCup 4
- Droging : - stofdroog : ca. 30-40 minuten  
- schuurbaar : ca. 2 uur  
- overspuitbaar : ca. 2 uur
- Elasticiteit : goed
- Hechting : klasse 0-1, op kaal hout
- Verwerking : kwast (beperkt), roller (beperkt), spuit.
- Verwerkingscondities : object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%.

### **Anker Stuy**

Hellingwal 1  
8407 EM Terwispel  
Nederland

### **Telefoon**

+31 (0) 513 46 5000

### **E-mail**

info@ankerstuy.nl

### **Website**

www.ankerstuy.nl

### **Webshop**

www.ankerstuyshop.nl

### **Handelsregister**

01051738

### **BTW**

NL 0066.02.101B.01

### **IBAN**

NL89 ABNA 0472 3743 11

### **BIC**

ABNANL2A

Verwerkingsgegevens	:	
- kwast/roller	:	- verdunning : 5-10% Anker-top Vertrager 40-9700-0201
- bekerspuit	:	- druk : 2,5-3 bar - opening : 2,0-2,5 mm - verdunning : 0-3% Aqua Verdunning 970-0001
-airmix	:	- opening : 0,23-0,28 mm - materiaaldruk : 60-100 bar - luchtdruk : 1,5-2,5 bar - verdunning : 0-3% Aqua Verdunning 970-0001
Reinigen gereedschap	:	Hydro reinigingsconcentraat 40-990-0726 (10- 30% in water)
Systeemopbouw	:	1 <sup>e</sup> laag, ca. 100 gram/m <sup>2</sup> Anker-top Acryl PU Lak. Na ca. 2 uur, schuren korrel 280-320, een 2 <sup>e</sup> laag Anker-top Acryl PU Lak (ca. 100 gram/m <sup>2</sup> ) aanbrengen. Voor zware belasting na overnacht drogen schuren korrel 280-320 en een 3 <sup>e</sup> laag Anker-top Acryl PU Lak aanbrengen met 10% Aqua Pur Harder 760-0005
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 6 maanden.
Aanbevolen laagdikte	:	ten minste 100 gr/m <sup>2</sup> per laag
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.
Eisen	:	de lak voldoet aan de strenge eisen zoals gesteld in: DIN68861 deel 1 (chemicaliën bestendigheid) (met harder) DIN EN 71-3 (vrij van zware metalen, speelgoedbesluit) DIN 4102 B1 (moeilijk brandbaar) EN13501-1 (moeilijk brandbaar)



De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

**Anker Stuy**

Hellingwal 1  
8407 EM Terwispel  
Nederland

**Telefoon**

+31 (0) 513 46 5000

**E-mail**

info@ankerstuy.nl

**Website**

[www.ankerstuy.nl](http://www.ankerstuy.nl)

**Webshop**

[www.ankerstuyshop.nl](http://www.ankerstuyshop.nl)

**Handelsregister**

01051738

**BTW**

NL 0066.02.101B.01

**IBAN**

NL89 ABNA 0472 3743 11

**BIC**

ABNANL2A