



## **55-0202 Ankoline FR-DD Hydrostain**

- Versie 230707 : een waterverdunbare transparant impregnerende, niet filmvormende houtbeits voor buiten en binnen.
- Voornaamste kenmerken :
  - zeer goede penetratie in hout
  - goede weerstand tegen UV-licht
  - vormt geen film en kan daardoor niet afbladderen
  - goede hechting op hout
  - geeft gelijkmatige indringing in het hout
  - biobased content rond de 50 %
- Toepassing : De Ankoline FR-DD Hydrostain is ontwikkeld voor fijn bezaagde en geschaafde open en gesloten houten gevelbekleding welke in een zijdematte afwerking dienen te worden behandeld zonder terug val naar een lagere brandklasse. De brandklasse D die conform bouwbesluit in de meeste toepassingen wordt gevraagd blijft ook met deze coating gehandhaafd.
- Kleur(en) : diverse transparante en dekkende kleuren
- Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.
- Volume % vaste stof : ca. 15%
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,01 gr/cm<sup>3</sup>
- Afleveringsviscositeit : 0,9-1 P (Rotothinner)
- Glans : mat tot eiglans afhankelijk van indringing
- Droging :
  - stofdroog: < 1 uur
  - overschilderbaar: na 1 uur
  - doorgedroogd na 48 uur

\* De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden.
- Hechting : op een droge gezonde ondergrond: goed
- Verdunning : niet verdunnen

### **Anker Stuy**

Hellingwal 1  
8407 EM Terwispel  
Nederland

### **Telefoon**

+31 (0) 513 46 5000

### **E-mail**

info@ankerstuy.nl

### **Website**

www.ankerstuy.nl

### **Webshop**

www.ankerstuyshop.nl

### **Handelsregister**

01051738

### **BTW**

NL 0066.02.101B.01

### **IBAN**

NL89 ABNA 0472 3743 11

### **BIC**

ABNANL2A



Applicatie	:	kwast, HVLP, airless spuit (kleine nozzle) voor liggende delen, dompelen, vacuumcoaten, gieten
Aan te brengen hoeveelheid	:	2 X 100 g/m <sup>2</sup> , geveldelen rondom behandelen
Verwerkingscondities	:	niet verwerken beneden 8°C en bij een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Houdbaarheid	:	in gesloten verpakking bij een vorstvrije opslag, tenminste 6 maanden. Roer goed voor gebruik.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad
Opmerking	:	voor gebruik goed oproeren en niet in de volle zon verwerken.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

**Anker Stuy**

Hellingwal 1  
8407 EM Terwispel  
Nederland

**Telefoon**

+31 (0) 513 46 5000

**E-mail**

info@ankerstuy.nl

**Website**

www.ankerstuy.nl

**Webshop**

www.ankerstuyshop.nl

**Handelsregister**

01051738

**BTW**

NL 0066.02.101B.01

**IBAN**

NL89 ABNA 0472 3743 11

**BIC**

ABNANL2A